

Kamień Murowany szary
Mauersteine

Material	standardowe rozmiary	obróbka	pochodzenie	kolor	uziarnienie	Ilość / VE	Tolerancja
Material	Standardgrößen	Verarbeitung	Herkunft	Farbe	Körnung	Menge/VE	Toleranzen
	10x20x40cm					72St./Palette	+/- ca.2-3cm
	20x20x40cm		Polen	grau	mittelkörnig	48St./Palette	+/- ca.2-3cm
Dornberger Granit classic		2 gesägte Lagerfugen, 4 Seiten gespalten sichtbaren Keilspuren					
Granit Czernica		2 strony cięte, 4 strony łupane, widoczne ślady po klinach	Polska	szary	średnie ziarno		

20x20x40cm


Anwendungsbeispiele


Dornberger Granit / Czernica granitowe			technische Werte/ Parametry techniczne
Rohdichte	2,617	kg/m ³	EN1936
Gęstość objętościowa			
Nasiąkliwość	0,27	M%	EN13755
Nasiąkliwość			
Druckfestigkeit	207	Mpa	EN 1926
Wytrzymałość na ściskanie			
Biegefestigkeit	10,2	Mpa	EN12372
Wytrzymałość na zginanie			

