

Kamień murowy szaro-żółty
Mauersteine Dornberger Herbstlaub

Materiał	standardowe rozmiary	obróbka	pochodzenie	kolor	uziarnienie	Ilość / VE	tolerancja
Material	Standardgrößen	Verarbeitung	Herkunft	Farbe	Körnung	Menge/VE	Toleranzen
Dornberger Granit herbstlaub	20x20x40cm	allseits gespalten, sichtbaren Keilspuren	Polen	grau-gelb	mittelkörnig	36St./Palette	+/- ca.2-3cm
Granit Czernica szaro-żółty		wszystkie strony surowotupane	Polska	szaro-żółty	średnie ziarno		

20x20x40cm



Dornberger Granit / Czernica granitowe			technische Werte/ Parametry techniczne
Rohdichte	2,617	kg/m ³	EN1936
Gęstość objętościowa			
Nasiąkliwość	0,27	M%	EN13755
Nasiąkliwość			
Druckfestigkeit	207	Mpa	EN 1926
Wytrzymałość na ściskanie			
Biegefestigkeit	10,2	Mpa	EN12372
Wytrzymałość na zginanie			

Anwendungsbeispiele


