



**G R A N I T**

Material/material	Oberflächen- bearbeitung obróbka	Herkunft pochodzenie	Farbe/kolor	Körnung uziarnienie	VE opakowanie
Kuru Grey	poliert/poler gesägt/cięty geschliffen/szlif geflammt/plomień antik(geflammt+gebürstet)/antyczny(plomień+szczotka)	Finnland Finlandia	dunkelgrau -grünlich ciemnoszary-zielonkawy	feinkörnig drobne ziarno	Palette paleta

			technische Werte/ Parametry techniczne
Kuru Grey			
Rohdichte Gęstość objętościowa	2,660	kg/m <sup>3</sup>	EN1936
Wasseraufnahme Nasiąkliwość	0,11	M%	EN13755
Druckfestigkeit Wytrzymałość na ściskanie	300	Mpa	EN 1926
Biegefestigkeit Wytrzymałość na zginanie	25	Mpa	EN12372

**Oberflächenbearbeitungen/obróbka powierzchni**

**poliert/poler**



**geflammt/plomień**



gestockt/groszek



gespalten/surowo łupany



