



# G R A N I T

Material/materiał	Oberflächenbearbeitung obróbka	Herkunft pochodzenie	Farbe kolor	uziarnienie	VE opakowanie
KARELIA RED	poliert/poler gesägt/cięty geschliffen/szlif geflammt/plomień antik(geflammt+gebürstet)/antyczny(plomień+szczotka)	Finnland Finlandia	rot czerwony	Grobkörnig grube ziarno	Palette/ paleta

Karelia Red/czerwony			technische Werte/ Parametry techniczne
Rohdichte	2,580	kg/m <sup>3</sup>	EN1936
Gęstość objętościowa			
Wasseraufnahme	0,24	M%	EN13755
Nasiąkliwość			
Druckfestigkeit	179	Mpa	EN 1926
Wytrzymałość na ściskanie			
Biegefestigkeit	10,9	Mpa	EN12372
Wytrzymałość na zginanie			

## Oberflächenbearbeitungen/obróbka powierzchni

poliert/poler



